

FIREROCK

Alufólia kasírozású kőzetgyapot lemez

Kandallók hő- és tűzvédelmi szigetelésére

A ROCKWOOL KŐZETGYAPOT TULAJDONSÁGAI

Műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, csupasz kőzetgyapot lemez. Kiváló hőszigetelő. Nem éghető, hő hatására füstöt nem fejleszt, nincs égvecsepegése, képes a tűzterjedést megakadályozni. Nemcsak jól hangszigetel, hanem hangelnyelő képessége is kiemelkedő. Teljes keresztmetszetében víztaszító, felületéről a vízcseppek leperegnek. Páraáteresztő képessége gyakorlatilag a levegőével megegyező. Nem zsugorodik, nincs hőmozgása. Az egészségre nem káros: magas biológiai oldódóképességű, EUCEB minősítésű kőzetgyapot alapanyagból készül.

TERMÉKJELÖLÉS MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS

SZABVÁNY EN 13162:2012+A1:2015

CE TANÚSÍTVÁNY SZÁMA 1390-CPR-0318/11/P

FELHASZNÁLÁS A FIREROCK kőzetgyapot lemezek kedvezően alkalmazhatók kandallótér hátfalának és környezetének hő- és tűzvédelmi szigetelésére.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK	Tűzvédelmi osztály	A1
	Alkalmazási hőmérséklet határ	580 °C
	Deklarált hővezetési tényező	$\lambda_D = 0,038 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
	Olvadáspont	$t_t > 1000 \text{ °C}$



rendelési kód	hosszúság	szélesség	vastagság	R	Raklap
[raklap]	[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[m ²]
56764	1000	600	25	0,65	57,6
56766	1000	600	30	0,75	48,0

Rendelési egység: egész raklap

*Minimum rendelési mennyiség: 26 raklap.



Adatok lezárva: 2020. március

ROCKWOOL Hungary Kft.
8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.
Tel: +36 87/512-100
Vevőszolgálat:
+36 87/512-103; -104; -105
e-mail: info@rockwool.hu
www.rockwool.hu