

# TECHROCK 80 ALS

TECHNICKÝ LIST

<b>POPIS VÝROBKU</b>	Nehořlavé desky z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou pro izolaci technologických zařízení.								
<b>KÓD VÝROBKU</b>	MW-EN 14303-T4-ST(+) <sup>2</sup> 50								
<b>NORMA</b>	EN 14303:2009+A1:2013								
<b>CERTIFIKÁT CE</b>	1415-CPR-6-(C-41/2012)								
<b>OBLAST POUŽITÍ</b>	<p>Nehořlavá izolace pro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>vzduchotechnická potrubí a klimatizace</li><li>ostatní rozvody a tělesa TZB</li><li>nádrže, bojler, zásobníky TZB</li><li>akustické izolace potrubí</li><li>protipožární izolace vzduchotechnického potrubí - systém PYROROCK s TECHROCK 80 ALS v tloušťce 60 mm</li></ul> <p>Polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebnou povrchovou úpravu pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, déšť, sníh).</p>								
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>	<p>Součinitel tepelné vodivosti</p> <table border="1"><tr><td>Teplota [°C]</td><td>10</td><td>100</td><td>250</td></tr><tr><td><math>\lambda</math> [W/mK]</td><td>0,034</td><td>0,045</td><td>0,075</td></tr></table> <p>Třída reakce na oheň A1</p> <p>Nejvyšší provozní teplota 250 °C</p> <p>* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.</p>	Teplota [°C]	10	100	250	$\lambda$ [W/mK]	0,034	0,045	0,075
Teplota [°C]	10	100	250						
$\lambda$ [W/mK]	0,034	0,045	0,075						
<b>BALENÍ A SKLADOVÁNÍ</b>	Desky TECHROCK 80 ALS jsou balené do polyetylenové fólie s označením výrobce a základními údaji na štítku. Jsou dodávány po ucelených paletách o rozměrech 1 000 × 1 200 × 2 530 mm. Toto balení je určeno pro venkovní skladování na rovné a odvodněné ploše pouze v neporušeném obalu. Palety se skladují v jedné vrstvě, dle podmínek skladování uvedených v aktuálním Katalogu výrobků a cen. Rozbalené palety musí být skladovány v uzavřeném a suchém místě. Za všechny obalové materiály, které ROCKWOOL, a.s. uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM.								



délka	šířka	tloušťka	počet desek v balíku	počet balíků na paletě	počet m <sup>2</sup> na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[ks]	[m <sup>2</sup> ]
1 000	600	40	12	10	72
1 000	600	60	8	10	48
1 000	600	80	6	10	36

Výrobek je dodáván po ucelených paletách.

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.